

F1554/ Grades/ Propriétés mécaniques

Taille en pouces	Résistance à la traction ksi	Limite d'élasticité ksi min	Elong. % min	RA % min
1/2 - 4	58 - 80	36	23	40
1/2 - 4	75 - 95	55	21	30
1/2 - 3	125 - 150	105	15	45

Écrou/ Rondelle

Grade 36	Écrou A563-A Rondelle F436 ou faible teneur en carbone(USS)
Grade 55	Écrou A563-A Rondelle F436
Grade 105	Écrou A563-DH ou A194-2H Rondelle F436